

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

N° DoP: LBM-FP-029

02/02/2017

VERSIÓN 02

1. **Code d'identification unique du produit type:**
Feuille en bitume modifié à base d'élastomère armée polyester.
2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:**

ESTERDAN 25 ELAST TYPE (SBS/PY)

EQUERRE ESTERDAN 0,25 AP ELAST; EQUERRE ESTERDAN 25 ELAST (0,50 m); EQUERRE ESTERDAN 25 ELAST (0,33 m); EQUERRE ESTERDAN 25 ELAST

3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:**

Feuille bitumineuse renforcée pour l'étanchéité de toitures.

Feuille bitumineuse renforcée pour l'utilisation en tant que barrière anti-capillarité (type A) et étanchéité de structures enterrées (type T).

4. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:**

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**

Non applicable

6. **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

2+

7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié/ Tâche exécutée/ Par le système (1+,1, 2+,3)/Numéro de certificat et la date de délivrance:**

BUREAU VERITAS: 1035

Évaluation du contrôle de production en usine

Système 2 +

Certificat de Contrôle de Production en Usine, n° et date: 1035-CPR-ES044104 - 01/08/2015

Réaction au feu

Système 3

AFITI LICOF

Comportement face à un feu externe

Système 3

AFITI LICOF

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Performance contre le feu externe	Broof(t1)	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006
Réaction au feu	E	
Etanchéité à 2 kPa (Type A)	Passe	
Etanchéité à 60 kPa (Type T)	Passe	
Résistance a la traction: Force maximale de traction L*, (N/50 mm) Force maximale de traction T*, (N/50 mm) Allongement à la force maximale L*, (%) Allongement à la force maximale T*, (%)	700 ± 200 450 ± 150 45 ± 15 45 ± 15	
Résistance à la pénétration des racines	Ne passe pas	
Résistance au poinçonnement statique, méthode A (support mou), (kg)	≥15	
Résistance au poinçonnement statique, méthode B (support rigide), (kg)	≥15	
Résistance à l'impact, méthode A (support rigide) (mm)	≥900	
Résistance à l'impact, méthode B (support mou) (mm)	≥900	
Résistance à la déchirure au clou, (N)	NPD	
Résistance des joints Résistance au pelage des joints, (N/50mm) Résistance au cisaillement des joints (N/50mm)	NPD 450 ± 150	
Durabilité thermique Fluage à haute température, (°C) Souplesse à basse température, (°C)	100 ± 10 -5 ± 5	
Durabilité UV, à la chaleur et à l'eau Fluage à haute température, (°C) Souplesse à basse température, (°C)	NPD NPD	
Durabilité thermique Etanchéité à 2 kPa (Type A) Etanchéité à 60 kPa (Type B)	Passe Passe	
Durabilité des agents chimiques Etanchéité à 2 kPa (Type A) Etanchéité à 60 kPa (TypeB)	Passe Passe	
Souplesse à basse temperature, (°C)	≤ -15	
Substances dangereuses	NPD	

L* signifie sens longitudinal, T* signifie sens transversal

NOTE 1: Ce produit ne contient pas d'amiante ou de goudron.

NOTE 2: Performance contre le feu externe c'est un essai de système et pas de produit.

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

10.

Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
Álvaro González-Posada Delgado Chef de Produit d'Étanchéité Bitumineuse	Fontanar 02/02/2017	