

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

N° DoP: LBM-FPR/G-017A

05/09/2019

VERSIÓN 00

1. **Code d'identification unique du produit type:**
Feuille en bitume modifié à base d'élastomère armée polyester et autoprotection minérale.
 2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:**
POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST + TYPE (SBS/PY)/GR
POLYDAN NOX 180-60/GP ELAST +
 3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:**
Feuille bitumineuse photocatalytique renforcée pour l'étanchéité de toitures.
Feuille bitumineuse renforcée pour l'utilisation en tant que barrière anti-capillarité (type A) et étanchéité de structures enterrées (type T).
 4. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:**
DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA
Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
 5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**
Non applicable
 6. **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**
2+
 7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié/ Tâche exécutée/ Par le système (1+,1, 2+,3)/Numéro de certificat et la date de délivrance:**
BUREAU VERITAS: 1035
Évaluation du contrôle de production en usine
Système 2 +
Certificat de Contrôle de Production en Usine, n° et date: 1035-CPR-ES044104 - 01/08/2015
- | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| Réaction au feu | Système 3 | AFITI LICOF |
| Comportement face à un feu externe | Système 3 | AFITI LICOF |

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Performance contre le feu externe	Broof(t1)	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004; EN 13969:2004/A1:2006
Réaction au feu	E	
Étanchéité à 2 kPa (Type A)	Passe	
Étanchéité à 60 kPa (Type T)	Passe	
Résistance à la traction:		
Force maximale de traction L*, (N/50 mm)	900 ± 250	
Force maximale de traction T*, (N/50 mm)	650 ± 250	
Allongement à la force maximale L*, (%)	45 ± 15	
Allongement à la force maximale T*, (%)	45 ± 15	
Résistance à la pénétration des racines	Passe	
Résistance au poinçonnement statique, méthode A, (kg)	≥20	
Résistance à l'impact, méthode A ou B (mm)	≥1500	
Résistance à la déchirure au clou, (N)	NPD	
Résistance des joints		
Résistance au pelage des joints, (N/50mm)	NPD	
Résistance au cisaillement des joints (N/50mm)	650 ± 250	
Durabilité thermique		
Fluage à haute température, (°C)	100 ± 10	
Souplesse à basse température, (°C)	-10 ± 5	
Durabilité UV, à la chaleur et à l'eau		
Fluage à haute température, (°C)	100 ± 10	
Souplesse à basse température, (°C)	-10 ± 5	
Durabilité thermique		
Étanchéité à 2 kPa (Type A)	Passe	
Étanchéité à 60 kPa (Type B)	Passe	
Durabilité des agents chimiques		
Étanchéité à 2 kPa (Type A)	Passe	
Étanchéité à 60 kPa (Type B)	Passe	
Souplesse à basse température, (°C)	≤ -20	
Substances dangereuses	NPD	

L* signifie sens longitudinal, T* signifie sens transversal

NOTE 1: Ce produit ne contient pas d'amiante ou de goudron.

NOTE 2: Performance contre le feu externe c'est un essai de système et pas de produit.

9.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

10.

Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
Ruth Fuster Sánchez-Quiñones Chef de Produit d'Étanchéité Bitumineuse	Fontanar 05/09/2019	